

臺灣省 林業試驗所
林產管理局 合作試驗報告

第六號

BULLETIN

of

TAIWAN FORESTRY RESEARCH INSTITUTE

in Co-operation with

TAIWAN FORESTRY ADMINISTRATION

No. 6

臺灣產主要木材之理學性試驗(六)

馬子斌

Tests on Mechanical and Physical Properties
of Important Timbers in Taiwan (6)

by

Ma Tze-ping

中華民國四十五年十二月

臺灣省林業試驗所印行

臺灣 豐

Published by

TAIWAN FORESTRY RESEARCH INSTITUTE

Taipei, Taiwan, China

December, 1956

臺灣產主要木材之理學性試驗(六)

馬子斌

Tests on Mechanical and Physical Properties of Important Timbers in Taiwan (6)

by

Ma Tze-ping

一、供試樹種之形態

1. 紅豆杉 (*Taxus chinensis* Rehder) 屬紅豆杉科 (Taxaceae)

臺灣名紅杉，陰性常綠喬木，雌雄異株，喜生濕潤林中及谿谷間密林中，葉扁平針形，排成二整列，質柔，種子熟時假種皮紅色，種子三稜，有時二稜。

本樹種分佈於本省插天山、烏嘴山、埔里櫻峰、大武山、林田山、八仙山、大甲溪上游沿岸等處海拔高 2,000 公尺以上之山谷。

木材生長緩慢，邊心材區別分明，心材暗紅褐色，邊材黃白色，較心材狹，紋理斜行，結構緻密，無樹脂管及樹脂細胞，年輪有呈肌肉組織之偽年輪狀，甚狹而不勻，髓緣細，在擴大鏡下可見，第二木部有螺旋狀膜壁增厚之假導管，假導管排列整齊，斷面略帶圓形，秋材帶狹，春秋材細胞膜厚，差別不著，徑面假導管之重紋孔一或二列，略分散。木材富彈性，少割裂，不反張，保存期久，能耐水濕，材可供建築，家具，鉛筆桿及細工之用。

2. 臺灣粗榧 (*Cephalotaxus Wilsoniana* Hay.) 屬粗榧科 (Cephalotaxaceae)

常綠中喬木，葉線狀，扁平，略彎如鑷形，先端突尖，銳不刺手，基部狹，長 3-4cm.，寬 0.3 cm.，中肋與葉緣間呈灰白色，種實有長梗，橢圓形或倒卵狀橢圓形，長 2.5cm.，先端有小突起。

本樹種產於本省海拔高 1,400-2,700 公尺之山間。

木材鋸時呈深紅褐色，鉋後呈淡褐色，甚緻密，磨之有光澤，材可供建築，家具及細工之用。

3. 樟樹 (*Cinnamomum camphora* Sieber) 屬樟科 (Lauraceae)

常綠大喬木，全體有芳香，樹皮深縱裂，葉互生，革質，卵形或橢圓形，先端銳形，微凸頭，平滑無毛，3 出脈，主脈腋下有腺點，葉呈波狀，花腋生圓錐花序，五月間開花，綠白色，第一、二輪雄蕊無腺，第三輪雄蕊有腺，核果，十一月或十二月成熟，球形，徑 6mm.，熟時黑色，中果皮漿質紫黑色。

本樹種產於本省北部平地至海拔高 1,200 公尺處，南部在 1,800 公尺亦能生育，最多地方則在中部以北。

木材邊心材稍有區別，心材帶黃赭褐色，邊材色稍淡，材質輕軟，粗糙，易割切施工，鉋削時發生芳香氣味，保存期久，惟對鐵釘有腐蝕作用，紋理成顯著斜行，散孔材，導管單獨或母子狀集

合，平等散生，柔細胞團管型，分泌細胞散生，似導管，壁極薄，髓線微細，木材除可提煉樟腦及樟油外，並可供建築，橋樑、船艦、水車、農具、家具、箱板、裝飾雕刻佛像、印章、樂器等之用。

4. 牛樟 (*Cinnamomum micranthum* Hay.) 屬樟科 (Lauraceae)

臺灣名樟牛，有樟，常綠喬木，高達30m.，性好向陽肥潤之地，在海拔高1,000公尺以上適宜之環境處生長特別優良，萌芽力強，樹皮茶褐色，粗糙，葉芽球形，鈍頭，外面有短柔毛及緣毛，葉革質，卵形或長橢圓形，長9cm.，寬4-5.5cm.，有不明三行脈，表面深綠色，有光澤，葉面殆無波曲，中肋及側脈兩面凸起，裏面有白粉，花頂生，短聚繖花序，有時具有絨毛之苞片，花徑2-3mm.，花被6裂，裂片殆同形，長橢圓形，長2mm.，外部有毛，第一第二輪列之雄蕊長0.5mm.，無腺，藥四室，內向，第三輪列有腺，藥四室，外向，花被鐘狀，徑1mm.，核果長10mm.，徑12mm.，球形，種子堅硬。

本樹種產於本省中部北部闊葉樹林中常與樟樹混生，新竹李棟山、洗水山、加里前山、油羅山、阿里山、恒春等地均產之。

木材有臭味，質軟，邊材黃淡褐色，心材暗赤褐色，材可供製箱板，並可提煉芳香揮發油。

5. 瓊楠 (*Beilschmiedia erythrophloia* Hay.) 屬樟科 (Lauraceae)

臺灣名九芎舅、木耳樹、落穀欒、常綠喬木、好生向陽肥厚之地，在南插天山水源地上海拔高1,700-1,900公尺之闊葉常綠林中多有之，樹皮幼時稍平滑，灰褐色，老則鱗狀剝落，暗紅色，葉對生或互生，革質，有光澤，脈網狀密布，兩面凸起，花腋生，多生於枝之上部，花冠徑3-4mm.，花被6裂，裂片長橢圓形，長2mm.，寬1.5mm.，完全雄蕊9枚，第一第二兩輪列花絲長2-3mm.，無腺體，藥兩室，內向，第三輪列之花絲有腺，微有毛，藥2室，外向，核果橢圓形，長15-20mm.，種殼堅硬。

本樹種產於本省太平山、加里前山、烏來、巒大山、羣大山、花蓮港、恒春、李棟山、阿里山等處，在闊葉樹林稍上部海拔1,000-2,000公尺處亦產之。

木材黃白色，年輪分明，材質硬而脆，表面粗糙易腐朽，材可製搗臼之用。

6. 臺灣黃杞 (*Engelhardtia formosana* Hay.) 屬胡桃科 (Juglandaceae)

落葉喬木，偶數羽狀複葉（或謂奇數羽狀複葉，頂葉不發育），小葉6-10，殆對生，披針形，漸尖頭，不等邊，略鏟形，長10-30cm.，全緣或偶有鋸齒，花雌雄同株，雄花為圓錐狀之柔荑花序，雌花序下垂穗狀，果為一球形之小堅果，苞為膜質具三裂片，中央1個最長，約2.5cm.。

本省闊葉樹林中均有生長。

木材無邊心材之分，灰褐色，年輪殆不明，作擬年輪狀，管孔平均分布，單獨或成羣，後者2-4個連結成輻射狀，多少成梯形配列，切線狀柔細胞明顯，間隔寬，髓線不規則，木理通直粗糙，易割裂，稍彌敦，少及張，耐摩擦衝擊，材可供建築，農具，土鑿鉤，家具，魯班尺，包裝箱，把柄等之用。

7. 鴨腳木 (*Schefflera octophylla* (Lour.) Harms.) 屬五加科 (Araliaceae)

臺灣名江某，鴨母樹，半落葉喬木，髓心充實，掌狀複葉，枝頭叢生，小葉6-11，長橢圓形，

長10-20cm.,全緣或有粗鋸齒，在幼樹或萌株常有不規則缺刻緣，繖形花序形成頂生圓錐花叢序，萼有微毛及不明顯5齒，花瓣5，平滑，雄蕊5，與花瓣互生；子房圓錐形，平滑，5或6室，花柱有溝，柱頭為不明顯5裂，果球形，徑5-6mm.，有縱線，種子4-6個。

本樹種產於本省低海拔之闊葉樹林中。

木材淡灰白色，無邊心材之分，年輪稍不明，質輕軟緻密，有絹絲光澤，老木髓線在徑面上呈褐色，有韌性，吸濕性小且無脰縮之弊，導管單獨或連結，散生，柔細胞不明，髓線幅廣而顯著，材可供家具(襯板)，包裝箱，茶箱夾板，木屐，木象嵌，浮答，水車踏板等之用，更為火柴梗及匣片之優良原料。

二、供試樹種之生長環境

紅豆杉，臺灣粗榧採自八仙山十文溪事業區，海拔高2,200-2,300公尺，樟、黃杞、鳴脚木採自八仙山，海拔高900至1,100公尺，生長良好，以砂質壤土為主，年平均總雨量為3,004mm.，最多六月間平均為861.41mm.，最少十一月間平均為40.37mm.，一月至九月間為雨期，十月至翌年一月間為旱期，八仙山(佳堡台)之年平均溫度為18.92°C，最高七月間平均為22.42°C，最低一月間平均為14.26°C。

牛樟，瓊楠採自竹東鹿場山，海拔高1,400-1,500公尺，砂質壤土，生長良好，年平均雨量為2,114mm.，最多八月間平均為305.6mm.，最少十一月間平均為38.5mm.，二月至九月為雨期，十月至次年一月為旱期。

三、試驗之計劃及方法

(略，參閱合作試驗第一號及第四號報告)

試驗機：日製 Amsler 式四噸木材強度試驗機。

試材規格：試材橫斷面2×2公分。

四、試驗之結果(見附表)

附 表
試 驗 之 結 果

臺灣八仙山事業區產紅豆杉臺灣粗榧(針葉樹)、樟、黃杞、鴨腳木暨鹿場山產牛樟、瓊楠(闊葉樹)之生材及氣乾材強度值

樹種 Species		試 驗 樹 株 數 Number of trees tested	試 驗 次 數 Total number of tests	生 長 率 (Annual rings Per cm.)	含 水 狀 態 Moisture Content	比 重 Specific Gravity	收 縮 率 Shrinkage From Green to oven dry	靜 力 能 力 Static Bending						衝擊 強 度 Impact Binding (Toughness)	縱 向 壓 力 Compression Parallel to Grain	橫 向 壓 力 Compression Perpendicular to Grain	縱 向 張 力 Tension Parallel to Grain	橫 向 張 力 Tension Perpen- dicular to Grain	橫 向 剪 力 Shear Parallel to Grain	劈 裂 度 Cleavage	動 令 式 硬 度 Brinell Hardness										
普通名 Common Name	學 名 Scientific Name							徑 向 Radial	弦 向 Tangential	體 積 Volumetric	彈性限界之纖維應力 Fiber Stress at Elastic Limit	破壞係數 Modulus of Rupture	彈性係數 Modulus of Elasticity	最大縱向剪力 Greatest Calculated Longitudinal Shear	吸收之能量 Energy absorbed	最大抗壓強度 Maximum Crushing Strength	彈性限界之纖維應力 Fiber Stress at Elastic Limit	抗張強 Tensile Strength	抗張強 Tensile Strength	剪力強 Shearing Strength	劈裂強 Cleavage										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
				年輪數/cm.		%	%	%	%	kg/cm ² ±δ	lb/in ² ±δ	kg/cm ² ±δ	lb/in ² ±δ	kg/cm ² ±δ	lb/in ² ±δ	kg/cm ² ±δ	lb/in ² ±δ	kg/cm ² ±δ	lb/in ² ±δ	kg/cm ² ±δ	lb/in ² ±δ	kg/cm ² ±δ	lb/in ² ±δ	kg/cm ² ±δ	lb/in ² ±δ						
紅豆杉 Taxus chinensis Rehder		270	8.6	生材	94.3		612±87	8702±1237	907±120	12898±1706	94500±15400	1.34×10 ⁶ ±219000	32.4±3	461±43	250±53	216±28	429±52	6100±739	90±20	1280±284	686±92	9755±1308	19±5	270±71	193±45	2744±639	44±10	246±56	3.67		
		270		氣乾	12		6070	0.725	3.04	4.31	8.92	846±101	12030±1436	1286±98	18267±1394	106500±16000	1.51×10 ⁶ ±227000	38.5±5	547±71	306±35	265±30	705±63	10205±896	177±29	2517±412	765±106	10878±1507	22±4	313±57	222±46	3157±654
臺灣粗榧 Cephalotaxus Wilsoniana Hay.		198	10.7	生材	121.7		487±49	6925±697	721±83	10253±1180	80400±13100	1.14×10 ⁶ ±186000	25.8±3	367±43	212±28	184±24	322±36	4579±512	68±13	967±185	553±101	7863±1436	16±5	228±71	154±31	2190±441	42±9	234±50	2.74		
		162		氣乾	12		771±84	10963±1194	1027±114	14504±1621	104500±13600	1.49×10 ⁶ ±193000	35.3±4	502±57	24±31	211±27	570±45	8105±640	124±16	1763±227	682±131	9698±1862	19±5	270±71	198±35	2816±497	45±7	251±39	3.89		
樟 Cinnamomum camphora (L.) Sieber		324	2.0	生材	169.3		435±45	6186±640	625±85	8887±1209	84800±14300	1.21×10 ⁶ ±203000	22.3±3	317±43	270±36	234±31	201±44	4138±626	47±8	668±114	487±103	6925±1465	16±4	228±57	141±24	2005±341	42±6	234±33	2.33		
		324		氣乾	12		805±69	11447±981	1017±86	14462±1223	106900±15000	1.52×10 ⁶ ±213000	26.9±3	383±43	354±42	307±36	575±47	8176±668	96±20	1365±284	590±116	8390±1649	22±4	313±57	170±14	2417±199	48±8	268±45	3.25		
牛樟 Cinnamomum micranthum Hay.		486	4.5	生材	190.3		391±36	5560±512	546±50	7764±711	92800±11400	1.32×10 ⁶ ±162000	20.1±4	286±57	19±25	172±22	270±26	3839±370	39±8	555±114	495±133	7039±1891	14±3	199±43	120±13	1706±185	36±5	201±28	1.85		
		486		氣乾	12		629±33	8944±93	805±54	11447±768	104500±15200	1.49×10 ⁶ ±216000	24.6±3	350±43	238±39	206±25	455±30	6470±427	71±11	1009±156	573±122	8148±1734	17±4	242±57	142±16	2019±227	39±7	218±39	2.66		
瓊楠 Beilschmiedia erythrophloia Hay.		378	4.0	生材	131.1		433±47	6157±668	660±81	9385±1152	97100±11900	1.38×10 ⁶ ±169000	23.1±3	328±43	160±23	139±20	273±38	3882±540	54±11	768±156	438±145	6228±2061	17±5	242±71	168±25	2389±356	49±6	273±33	2.88		
		378		氣乾	12		728±74	10332±1032	935±138	14149±1962	126000±18000	1.79×10 ⁶ ±256000	29.2±5	415±71	181±25	157±22	522±38	7422±540	119±22	1692±313	602±181	8560±2573	23±5	327±71	203±43	2887±611	56±13	312±72	3.48		
臺灣黃柏 Engelhardtia formosana Hay.		270	不明顯	生材	110.2		440±51	6237±725	670±83	9527±1180	97900±12300	1.39×10 ⁶ ±175000	23.9±3	340±43	283±27	245±23	281±38	3996±540	67±13	953±185	702±179	9982±2545	19±5	270±71	143±31	2033±441	51±8	285±45	2.55		
		270		氣乾	12		752±43	10693±611	1026±64	14580±910	116400±28300	1.66×10 ⁶ ±162000	29.4±6	418±85	315±34	273±29	553±46	7864±654	147±15	2090±213	774±155	11006±2204	25±5	356±71	212±47	3015±668	55±8	307±45	3.65		
鴨腳木 Schefflera octophylla (Lour.) Harms.		216	不明顯	生材	178.1		345±38	4906±540	479±90	6811±1279	95800±20100	1.36×10 ⁶ ±286000	17.1±2	243±28	131±24	113±21	214±32	3043±455	33±7	469±99	465±109	6612±1549	14±4	199±57	118±25	1678±355	32±9	179±50	1.80		
		216		氣乾	12		602±48	8560±683	776±97	1105±1379	106500±18900	1.51×10 ⁶ ±269000	27.3±5	388±71	157±27	132±23	318±42	4522±597	63±12	896±171	595±118	8461±1677	20±6	284±85	143±25	2033±356	45±11	251±61	2.39		

註：①試驗結果數指以力學計算之次數。

②±標準誤差 (Standard Deviation)。

③表中5-12項係物性質，13-24項為力學性質。

④氣乾材除靜曲之最大縱向剪力、彈性、剪切度、縱向張力、硬度等係指乾狀態之數值外，其餘各項力學性質均調整至12%含水量之數值。

⑤順度指以橫切面上之力之數值。

⑥含水量之計算式為 $W - W_0 \times 100$